

### 3M Autófólia

#### CS50

Teljesítmény adatok:

CS50 (fólia típus)	6mm-es, szimpla, víziszta üveg	6mm-es, szimpla, színezett üveg	thermoplán, víziszta üveg	thermoplán, színezett üveg
Hőkinntartás	<b>19%</b>	<b>12%</b>	<b>11%</b>	<b>12%</b>
Hőszigetelés	<b>2%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
Tükröződés csökkentés	<b>42%</b>	<b>42%</b>	<b>42%</b>	<b>41%</b>
UV szűrés	<b>97%</b>	<b>99%</b>	<b>97%</b>	<b>99%</b>
Teljes elhárított napenergia	<b>37%</b>	<b>44%</b>	<b>37%</b>	<b>55%</b>

Technikai adatok:

	üvegtípus	jellemző	árnyékolási tényező	látható fény (%)			emissziós tényező	"U" érték
				visszaverés külső	belső	átbocsátás		
6mm-es szimpla üvegezés	vítiszta	fólia nélkül	<b>0,94</b>	<b>8%</b>	<b>8%</b>	<b>88%</b>	<b>0,84</b>	<b>1,06</b>
		fóliával	<b>0,77</b>	-	<b>7%</b>	<b>51%</b>	<b>0,84</b>	-
6mm-es szimpla üvegezés	színezett	fólia nélkül	<b>0,69</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>50%</b>	<b>0,84</b>	<b>1,06</b>
		fóliával	<b>0,63</b>	-	<b>5%</b>	<b>30%</b>	<b>0,84</b>	<b>1,06</b>
6/12/6 thermo-plán üvegezés	vítiszta	fólia nélkül	<b>0,81</b>	<b>14%</b>	<b>14%</b>	<b>78%</b>	<b>0,84</b>	<b>0,50</b>
		fóliával	<b>0,73</b>	-	<b>14%</b>	<b>46%</b>	<b>0,84</b>	<b>0,50</b>
6/12/6 thermo-plán üvegezés	színezett	fólia nélkül	<b>0,55</b>	<b>8%</b>	<b>8%</b>	<b>45%</b>	<b>0,84</b>	<b>0,50</b>
		fóliával	<b>0,56</b>	-	<b>7%</b>	<b>26%</b>	-	-