

3M Reflektív hő- és fényvédő fólia

3 OPL

Teljesítmény adatok:

3 OPL (fólia típus)	6mm-es, szimpla, vítiszta üveg	6mm-es, szimpla, színezett üveg	thermoplán, vítiszta üveg	thermoplán, színezett üveg
Hőkinntartás	14%	14%	9%	45%
Hőszigetelés	0%	0%	0%	0%
Tükröződés csökkentés	20%	20%	19%	16%
UV szűrés	99%	99%	98%	99%

Technikai adatok:

	üvegtípus	jellemző	árnyékolási tényező	látható fény (%)		emissziós tényező	"U" érték
				visszaverés	átbocsátás		
6mm-es szimpla üvegezés	vítiszta	fólia nélkül	0,94	8%	88%	0,84	6,02
6mm-es szimpla üvegezés	színezett	fóliával	0,81	14%	86%	0,89	6,25
		fólia nélkül	0,69	5%	50%	0,84	6,02
		fóliával	0,61	6%	45%	0,89	6,25
6/12/6 thermoplán üvegezés	vítiszta	fólia nélkül	0,81	14%	78%	0,84	2,84
		fóliával	0,74	18%	82%	0,89	2,84
6/12/6 thermoplán üvegezés	színezett	fólia nélkül	0,55	8%	45%	0,84	2,84
		fóliával	0,53	10%	66%	0,89	2,84