

3M Hővédő és hőszigetelő fólia

LE35AMARL

Teljesítmény adatok:

LE35AMARL (fólia típus)	6mm-es, szimpla, víztiszta üveg	6mm-es, szimpla, színezett üveg	thermoplán, víztiszta üveg	thermoplán, színezett üveg
Hőkinntartás	69%	57%	57%	49%
Hőszigetelés	30%	30%	20%	20%
Tükröződés csökkentés	65%	62%	63%	62%
UV szűrés	99%	99%	99%	99%
Teljes elhárított napenergia	75%	74%	70%	76%

Technikai adatok:

	üvegtípus	jellemző	árnyékolási tényező	látható fény (%)		emissziós tényező	"U" érték
				visszaverés	átbocsátás		
6mm-es szimpla üvegezés	víztiszta	fólia nélkül	0,94	8%	88%	0,84	6,02
6mm-es szimpla üvegezés	színezett	fóliával	0,29	56%	31%	0,34	4,20
		fólia nélkül	0,69	5%	50%	0,84	6,02
6/12/6 thermo- plán üvegezés	víztiszta	fóliával	0,30	18%	19%	0,34	4,20
		fólia nélkül	0,81	14%	78%	0,84	2,84
6/12/6 thermo- plán üvegezés	színezett	fóliával	0,36	54%	29%	0,34	2,27
		fólia nélkül	0,55	8%	45%	0,84	2,84
		fóliával	0,28	22%	17%	0,34	2,27