

3M Reflektív hő- és fényvédő fólia

RE35AMARL

Teljesítmény adatok:

| RE35AMARL (fólia típus) | 6mm-es, szimpla, víztiszta üveg | 6mm-es, szimpla, színezett üveg | thermoplán, víztiszta üveg | thermoplán, színezett üveg |
|---------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Hőkinntartás | 68% | 52% | 54% | 45% |
| Hőszigetelés | 10% | 10% | 6% | 6% |
| Tükröződés csökkentés | 66% | 64% | 64% | 62% |
| UV szűrés | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Teljes elhárított napenergia | 74% | 71% | 68% | 74% |

Technikai adatok:

| | üvegtípus | jellemző | árnyékolási tényező | látható fény (%) | | emissziós tényező | "U" érték |
|---------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------|------------------|------------|----------------------|-------------|
| | | | | visszaverés | átbocsátás | | |
| 6mm-es szimpla üvegezés | víztiszta | fólia nélkül | 0,94 | 8% | 88% | 0,84 | 1,06 |
| | | fóliával | 0,30 | 55% | 30% | 0,68 | 0,95 |
| 6mm-es szimpla üvegezés | színezett | fólia nélkül | 0,69 | 5% | 50% | 0,84 | 1,06 |
| | | fóliával | 0,33 | 22% | 18% | 0,68 | 0,95 |
| 6/12/6 thermo- plán üvegezés | víztiszta | fólia nélkül | 0,81 | 14% | 78% | 0,84 | 1,06 |
| | | fóliával | 0,37 | 53% | 28% | 0,68 | 0,47 |
| 6/12/6 thermo- plán üvegezés | színezett | fólia nélkül | 0,55 | 8% | 45% | 0,84 | 1,06 |
| | | fóliával | 0,30 | 22% | 17% | 0,68 | 0,47 |