

## 3M Reflektív hő- és fényvédő fólia

### S20SIAR400

Teljesítmény adatok:

<b>S20SIAR400</b> (fólia típus)	6mm-es, szimpla, vítiszta üveg	6mm-es, szimpla, színezett üveg	thermoplán, vítiszta üveg	thermoplán, színezett üveg
Hőkinntartás	<b>72%</b>	<b>57%</b>	<b>58%</b>	<b>49%</b>
Hőszigetelés	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>6%</b>	<b>6%</b>
Tükröződés csökkentés	<b>78%</b>	<b>80%</b>	<b>78%</b>	<b>80%</b>
UV szűrés	<b>99%</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>
Teljes elhárított napenergia	<b>77%</b>	<b>74%</b>	<b>70%</b>	<b>76%</b>

Technikai adatok:

	üvegtípus	jellemző	árnyékolási tényező	látható fény (%)		emissziós tényező	"U" érték
				visszaverés	átbocsátás		
6mm-es szimpla üvegezés	vítiszta	fólia nélkül	<b>0,94</b>	<b>8%</b>	<b>88%</b>	<b>0,84</b>	<b>1,06</b>
6mm-es szimpla üvegezés	színezett	fóliával	<b>0,26</b>	<b>58%</b>	<b>19%</b>	<b>0,65</b>	<b>0,95</b>
		fólia nélkül	<b>0,69</b>	<b>5%</b>	<b>50%</b>	<b>0,84</b>	<b>1,06</b>
6/12/6 thermo- plán üvegezés	vítiszta	fóliával	<b>0,30</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>0,65</b>	<b>0,95</b>
		fólia nélkül	<b>0,81</b>	<b>14%</b>	<b>78%</b>	<b>0,84</b>	<b>0,50</b>
6/12/6 thermo- plán üvegezés	színezett	fóliával	<b>0,34</b>	<b>55%</b>	<b>17%</b>	<b>0,65</b>	<b>0,47</b>
		fólia nélkül	<b>0,55</b>	<b>8%</b>	<b>45%</b>	<b>0,84</b>	<b>0,50</b>
		fóliával	<b>0,28</b>	<b>20%</b>	<b>9%</b>	<b>0,65</b>	<b>0,47</b>